

卡特妮超级棉绣花线

Polyester 100%

COTTONY EMBROIDERY THREAD

再生超级棉

RECYCLED SUPER COTTONY

220
COLORS



COTTONY EMBROIDERY THREAD

卡特妮超级棉绣花线

C O L O R S A M P L E

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES

9.HCN.79072 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



DRAGON SAKURA

Cottony Embroidery Thread

Polyester 100%

①

K002 ◎

K004

K006 ◎

K010 ◎

K012

K017

K022

K023 ◎

K029

K030 ◎

K031

K034

K038 ◎

K040

K043 ◎

②

K045

K046

K047

K051

K053

K055

K059

K061

K062 ◎

K066 ◎

K068

K069

K070

K074

K076

③

K078

K079

K082

K084

K088

K090

K092 ◎

K094

K097 ◎

K102

K104

K109

K115 ◎

K116

K117

※ 带有◎的色号为卡特妮W的现货色号
※ 卡特妮V规格220色都有现货



④

K119

K120

K122

K123

K124

K127

K130◎

K135◎

K136

K138

K141

K143

K146◎

K148

K152

⑤

K153

K156

K157

K159

K160◎

K161

K163

K167

K170

K171

K173

K174

K178

K182

K183

⑥

K186

K187◎

K189

K191

K196

K200

K201

K203

K205

K207

K208

K209

K210

K214

K218

※ 带有◎の色号为卡特妮W的现货色号
※ 卡特妮V规格220色都有现货



龍櫻

卡特妮超级棉绣花线

涤纶 100%

7

K220 ◎

K224

K225 ◎

K229 ◎

K232

K236 ◎

K238

K240

K242

K244 ◎

K247

K250

K251

K253 ◎

K255 ◎

8

K256

K258

K260

K262

K264

K265

K273

K275

K278 ◎

K286

K294

K296

K300 ◎

K301

K304

9

K307

K309

K312

K314 ◎

K315

K319

K321

K323

K326 ◎

K328 ◎

K330

K333

K336

K337

K340

※ 带有◎的色号为卡特妮W的现货色号
※ 卡特妮V规格220色都有现货



DRAGON SAKURA

Cottony Embroidery Thread

Polyester 100%

10

K345 ◎

K346 ◎

K348

K351

K354 ◎

K358 ◎

K360 ◎

K362

K365

K366 ◎

K370 ◎

K377

K378

K385 ◎

K391 ◎

11

K395

K396 ◎

K404

K407

K410 ◎

K412

K415

K420

K427

K428

K430

K439

K441

K445 ◎

K450 ◎

12

K453

K456

K459 ◎

K463

K466

K472

K477 ◎

K483 ◎

K484

K486 ◎

K489 ◎

K490

K493 ◎

K494

K496 ◎

※ 带有◎的色号为卡特妮W的现货色号
※ 卡特妮V规格220色都有现货



ドラゴン サクラ

コットンニー刺繍糸

ポリエステル 100%

13

K498

K501

K504 ◎

K506

K508

K509

K512

K517

K518

K521

K522

K524

K526

K527

K529

14

K532 ◎

K534

K536

K541

K543

K545

K549

K555

K557

K560

K564

K566

K567

K573

K575

15

K578

K583

K586

K587

K591

K593

K598

K601 ◎

K602 ◎

K603 ◎

W

V

W

V

※ 带有◎の色号为卡特妮W的现货色号
※ 卡特妮V规格220色都有现货

卡特妮® W 1500m/cone
卡特妮® V 3000m/cone

本報告書に記載の試験結果は供試試料に対するものであり、荷口（ロット）全体の品質を証明するものではありません。

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目	試験方法/生地No	1	2	3	4	5	6	7	8
	耐光(級)	ISO 105- B02 4級照射	変 4-5<無>							
	洗濯(級)	JIS L 0844	変 4-5							
	0.1%アタック	A-2号準用	汚 4-5(4-5)							
	汗(級)	JIS L 0848	変 5・5							
	(級)	(酸・アルカリ)	汚 4-5・4-5							
	摩擦(級)	JIS L 0849	乾 4-5							
	(級)	(Ⅱ型)	湿 4-5							
	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変 4-5							
	(級)	A-1法	汚 4-5							
	水(級)	JIS L 0846	変							
	(級)		汚							
色泣き	色泣き(級)	大丸法	汚 4-5							
	汗耐光(級)	JIS L 0888 B法(AATTS汗液(酸・アルカリ))	変							
	pH	GB/T 7573 (抽出溶液: KCL溶液)	6.2							
	昇華(級)	JIS L 0854	変 4-5							
	(級)	添付白布: 綿・ポリエステル	汚 4							
酸素系漂白剤(級)	AATCC/ASTM TS-001準用	変 4-5								
ホルムアルデヒド乳児用(A-AOX)下着類(μg/g)		20以下【0】								
物性検査	試験項目	試験方法	No.	たて(セル)	よこ(コ-ス)	試験項目	試験方法	No.	たて(セル)	よこ(コ-ス)
	寸法変化率	水洗い	JIS L 1930 C4M法 タンブル乾燥 3回			引張強さ(N)	JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法)			
		浸漬	JIS L 1096 D法			引裂強さ(N)	JIS L 1096 D法			
	(%)	ドライ	JIS L 1096 J-1法 タンブル乾燥			滑脱抵抗力(mm)	JIS L 1096 B法 荷重: 117.7N			
		プレス	JIS L 1096 H-2法			破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 A法			
		ピリング(級)	JIS L 1076 A法 5時間			混用率(%)	JIS L 1030			
生地見本	1 K396紅色	2	3	4	5	6	7	8		
	KAKEN KAKEN KA									
処理	受付/	2023 年 6 月 13 日	発行	2023 年 6 月 15 日		検査機関				
				No. WX-23-025799		カケン 一般財団法人 カケンテストセンター 無錫試験室 印				
TEL 86-510-8821-5558 FAX 86-510-8821-5560										

納入先
会社名
地区・店名
MD
分類コード
商品コード

納入者
納入者コード
会社名
所在地 (TEL)
(FAX)
担当者

品名
糸(ボトム使用無)
品番
色数
1
卡特妮V

判定
適用規格
生地検査
合格 () 色
不合格 () 色

添付白布: 綿・ナイロン

< > 内は蛍光反応の有無
() 内は洗液汚染の判定
【 】 内は実測値を示す

寸法変化率(%) : マイナス数字は縮みを示す